



BLS

Massivholzläden mit senkrechten, wasserfest verleimten Hölzern, verbunden mit Nut und Kamm. Gratleisten aus Eschenholz sichtbar eingenetet. Oberes Alu-Abdeckprofil zum Schutz des Holzes.

Mit senkrecht eingefrästen Nuten.

Astrein (RR-Qualität) aus ausgewähltem Holz, ohne Flicke und Harztaschen.

Werkseitige Tauchimprägnierung weiss oder farblos standardmässig. Anschliessend ist ein fachgerechter Farbaufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig.

Spezifikationen

Holzart	Fichte Tanne	Astrein
Fensterladenblatt	32 mm	Gehobelt und geschliffen
Nuten	4 mm / 90°	V- Fuge eingefräst / Abstand 80-100mm
Gratleisten	70 x 21 mm	2 Stück Eschenholz, ab 1,1 m2 mit 3 Gratleisten
Flügelhöhe	500–2500 mm	> 1700 mm mit Traverse (Querfries)
Flügelbreite	230–850 mm	Doppelladen bis max. 750 mm Zusätzlich gibt es bei Doppelladen grösser 0,9 m2 auf dem Klobenladen eine diagonale Verstrebung.
Schlagleiste	32 x 15 mm	
Falz (Option)	15 x 15 mm	Eingefräst (gefälzt), anstelle Schlagleiste
Gewicht (Fichte)	ca. 16.0 kg/m ²	

Oberflächenbehandlung

Standardmässig werkseitig tauchimprägniert.
Deckanstrich werkseitig auf Acryl oder Oelbasis gegen Mehrpreis möglich.
Farbkollektion nach RAL-Classic, NCS-S, KABE. Weitere Farb-Kollektionen sind auf Anfrage möglich.

Pflege

Holzläden sind nicht wartungsfrei. Damit eine lange Lebensdauer gewährleistet werden kann, ist eine jährliche Prüfung auf Farbschäden und Risse unumgänglich. Beschädigte Stellen ausbessern, anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterial.
Läden nur mit warmen Wasser waschen, ohne Zusatz von Reinigungsmittel, wie Seifenwasser, Geschirrspülmittel etc.. Laugenhaltige Reinigungsmittel greifen die Farboberfläche an.

Merkmale (SIA 342)

Sonnenschutz	erfüllt hohe Anforderungen
Abdunkelung	geschlossen; hoch
Wärmedämmung	geschlossen; hoch >20 W/m2K
Schallschutz	geschlossen; mittel ca. 8 dB

Lebensdauer

Bei regelmässigem Unterhalt, sind Holz-Fensterläden sehr langlebig und halten Jahrzehnte.